



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCCC PHƯƠNG NAM
(Phuong Nam Prevent and Fight Fire Tech Company Limited)

Văn phòng (office): Số 24/7 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0288 88 99 379 | Zalo: 0886 867 114 | Email: lienhe@kiemdinhphuongnam.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 0825022.01

Ngày: 12/08/2025

Trang: 1/2

1. Tên mẫu : Tấm PLYWOOD chống cháy

- Kiểu : PPĐQR 12469

- Năm sản xuất: 2025

- Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Phát Đạt

- Đặc trưng kỹ thuật:

- + Thành phần: cấu tạo từ các lớp gỗ tạp, dày (1,5 - 2,2) mm được liên kết bằng keo và phụ gia chống cháy
+ Bề mặt: Verneer vân gỗ + Trọng lượng: 7500 g/m²
+ Mặt đế: lớp gỗ tạp + Màu sắc: Màu vân gỗ
+ Chiều dày: 18 mm

2. Mô tả mẫu : Mẫu vật liệu dạng tấm

(Mẫu thử và thông tin về mẫu do khách hàng lấy và cung cấp đến phòng thí nghiệm)

3. Số lượng mẫu : 1 bộ mẫu

4. Ngày nhận mẫu : 06/08/2025

5. Khách hàng : CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHƯƠNG PHÁT ĐẠT

Nơi thử nghiệm: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCCC PHƯƠNG NAM

6. Thời gian thử nghiệm : 06/08/2025 - 12/08/2025

7. Điều kiện thử nghiệm : Nhiệt độ: (25 ± 5) °C ;

Độ ẩm: (50 ± 20) %RH

7.1 Phương pháp : Trang sau

7.2 Thiết bị chuẩn :

Thiết bị

Mã quản lý

Thời gian hiệu chuẩn

Hệ thống thử nghiệm tính bắt cháy và lan truyền

ĐTVL-BCL-2023

03-2025

8. Kết quả thử nghiệm : Xem kết quả thử nghiệm trang sau

(Các kết quả thí nghiệm chỉ cho biết ứng xử của mẫu vật liệu trong những điều kiện tiêu chuẩn của thí nghiệm và chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của loại sản phẩm này cần căn cứ vào những chỉ tiêu cụ thể theo yêu cầu sử dụng, không chỉ căn cứ hoàn toàn vào những kết quả đã thử nghiệm.)

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC



[Signature]



Dặng Kim Liệu

PHẠM THỊ HƯƠNG



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PCCC PHƯƠNG NAM
(*Phuong Nam Prevent and Fight Fire Tech Company Limited*)

Văn phòng (office): Số 24/7 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0288 88 99 379 | Zalo: 0886 867 114 | Email: lienhe@kiemdinhphuongnam.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Trang: 2/2

Số. 0825022.01

8.1 Thử nghiệm tính bắt cháy (Kích thước mẫu: 165x165 mm; Số lượng mẫu: 6)

Mẫu	Thời gian bắt cháy	Cường độ thông lượng nhiệt	Ngưỡng cường độ thông lượng nhiệt	Phương pháp thử nghiệm	Đánh giá (1)
-	s	kW/m ²	kW/m ²	-	-
1	124	25,5	≥ 20 và < 35	BS 476-13:1987 ^(*) (ISO 5657:1997)	BC2
2	128	25,4	≥ 20 và < 35		BC2
3	131	25,4	≥ 20 và < 35		BC2
4	125	25,5	≥ 20 và < 35		BC2
5	127	25,4	≥ 20 và < 35		BC2
6	134	25,4	≥ 20 và < 35		BC2
Trung bình	128,2	25,4	≥ 20 và < 35		BC2

Ghi chú:

(1) : Mẫu được đánh giá theo QCVN 06:2022/BXD

(*) : Tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn trong QCVN 06:2022/BXD

8.2 Hình ảnh thử nghiệm

